

Concrex® Fine Filler

Łatwa w użyciu pasta do naprawy drobnych niedoskonałości podłóg przed malowaniem



Concrex Fine Filler to formuła żywicy epoksydowej w postaci masy naprawczej. Służy do naprawy mniejszych odprysków i wgłębień w posadzkach betonowych przed malowaniem. Zaniedbane niedoskonałości powierzchni mogą zostać uwydatnione i stać się bardziej widoczne po nałożeniu powłoki, szczególnie z połyskiem. Concrex Fine Filler służy do przygotowania powierzchni przed malowaniem i znacznie poprawia ogólne wykończenie powierzchni.

Obszary zastosowań:

- Zarysowania
- Ubytki
- Boiska szkolne
- Otwory na śruby

Cechy produktu:

- Nadaje pomalowanej podłodze profesjonalne wykończenie
- Szybkoschnące, trwałe naprawy z użyciem żywic epoksydowych.
- Łatwe mieszanie i nakładanie



Wypełnia odpryski i zadrapania na powierzchni...

... aby uzyskać profesjonalne wykończenie

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj ekspertów

Nasz oddany i profesjonalny zespół jest do dyspozycji, aby pomóc Ci uzyskać jak najlepsze rezultaty dla Twojego projektu. Doradzą Ci na etapie przygotowań i aplikacji, podczas użycia **Concrex Fine Filler**.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 462 40 66

Concrex[®] Fine Filler

Łatwa w użyciu pasta do naprawy drobnych niedoskonałości podłóg przed malowaniem

1 Przygotowanie Podłoża

Powierzchnie powinny być czyste, bez uszkodzeń i wolne od kurzu, oleju, smaru lub innych zanieczyszczeń. Dopuszczalna jest niewielka wilgotność.

2 Mieszanie (stosować rękawice ochronne)

Używając dołączonych do zestawu szpatulek, nabierać równe porcje żywicy (w kolorze złamanej bieli) i utwardzacza (w kolorze czarnym). Dokładnie wymieszać je ze sobą na odpowiedniej płytce do mieszania, aż do uzyskania jednolitego szarego koloru. Idealne proporcje mieszania to 1:1 wagowo lub objętościowo - należy spróbować oszacować równe ilości tak dokładnie, jak to możliwe, ale nie ma potrzeby ich ważenia ani mierzenia. Za każdym razem mieszać małe, łatwe do opanowania ilości i nie więcej niż można zużyć w ciągu 15-20 minut. utwardzacza (w kolorze czarnym). Dokładnie wymieszać je ze sobą na odpowiedniej płytce do mieszania, aż do uzyskania jednolitego szarego koloru.

Idealne proporcje mieszania to 1:1 wagowo lub objętościowo - należy spróbować oszacować równe ilości tak dokładnie, jak to możliwe, ale nie ma potrzeby ich ważenia ani mierzenia. Za każdym razem mieszać małe, łatwe do opanowania ilości i nie więcej niż można zużyć w ciągu 15-20 minut.

3 Aplikacja

Używając dostarczonego plastikowego skrobaka, natychmiast rozprowadzić wymieszane składniki na naprawianej powierzchni i wygładzić. Jest to łatwiejsze poprzez przetarcie plastikowego skrobaka szmatką zwilżoną benzyną lakową. Naprawę można pomałować dowolnym produktem Watco po zaledwie 1-2 godzinach.

4 Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych MSDS jest dostępna dla produktu.

5 Składanie zamówień

Dostępne bezpośrednio od Watco UK Limited i za pośrednictwem agentów na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży Spółki.

Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o komentowanie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od opisanych w arkuszach danych Spółki. Chociaż w takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się oferować pomocne i konstruktywne porady, Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za wyniki takich zastosowań, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Concrex® Fine Filler

Łatwa w użyciu pasta do naprawy drobnych niedoskonałości podłóg przed malowaniem

Właściwości Użytkowe

Skład	Dwuskładnikowa pasta z żywicy epoksydowej
Ilość składników	1 x żywica, 1 x utwardzacz, rękawiczki, rozpraszacz, 2 x szpательki
Wykończenie	Gładka, nieprzepuszczalna powierzchnia
Wymagany podkład	Nie
Zastosowanie Wnętrze/ zewewnętrzne	Na zewnątrz i wewnątrz
Żywotność	10 - 15 minut w temperaturze 20°C, 20 - 30 minut w temperaturze 10°C
Narzędzia do aplikacji	Rozcieracz, szpательki, rękawice - w zestawie
Przeznaczenie	Beton, piasek & cement i metal
Rozmiar Opakowania	1.5kg
Pokrycie	Z opakowania o wadze 1,5 kg uzyskuje się około 1 litra wypełniacza.
Kurczliwość (po utwardzeniu)	Nieznaczną
Można używać docienkich, ostrzych krawędzi	Tak
Grubość aplikacji	Do 5 mm. W przypadku większych głębokości należy budować warstwami lub użyć Watco Concrex Carbon Fibre.
Czyszczenie narzędzi	Plastikowy skrobak dostarczony do aplikacji powinien zostać wyczyszczony benzyną lakową lub podobnym rozpuszczalnikiem przed utwardzeniem wypełniacza Concrex® Fine Filler.
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy w nieotwartych pojemnikach
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 10°C do 30°C. Nie dopuszczać do zamarznięcia.
Bezpieczeństwo	Wszystkie etykiety produktów zawierają ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są karty charakterystyki. Produkty spożywcze muszą być usunięte z obszaru podczas aplikacji i utwardzania.

Czas Utwardzania

Czas utwardzania	Wstępny / Przemalowanie	Ruch Pieszny	Ruch Pojazdów	Całkowite utwardzenie (pełna twardość)
10°C	2 godziny	6 godzin	24 godziny	7 dni
20°C	1 godzina	3 godziny	16 godzin (przez noc)	4 dni