

Concrex[®] Głębokie Wypełnienie, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Cold Set, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Rapid

Ekonomiczna i szybka naprawa głębszych otworów

Watco Concrex Głębokie Wypełnienie

Ta formuła zawiera mniej żywicy niż inne produkty Watco Concrex i jest wzmocniona kruszywem granitowym. Dzięki temu jest to opłacalna alternatywa dla innych produktów Watco Concrex przy wypełnianiu głębszych otworów. Inne produkty Concrex osiągają pełną wytrzymałość przy grubości zaledwie 5 mm; Concrex Głębokie Wypełnienie może być stosowany w jednej warstwie od 15 mm do 100 mm. Może być pozostawiony jako powierzchnia ścieralna o gruboziarnistym wykończeniu. Jeśli wymagane jest gładkie wykończenie, należy użyć Concrex Głębokie Wypełnienie do 5 mm od poziomu podłogi, a następnie nałożyć warstwę 5 mm Watco Concrex Carbon Fibre.

Watco Concrex Głębokie Wypełnienie Cold Set

Watco Concrex Głębokie Wypełnienie może być stosowany w temperaturach 10°C i wyższych. Watco Concrex Głębokie Wypełnienie Cold Set jest dostępny do napraw w niskich temperaturach do 0°C, umożliwiając niezbędną konserwację w miesiącach zimowych.



Zastosowanie:

- Otwory w podłogach betonowych
- Tworzenie poziomów podłogi
- Tworzenie ramp
- Zniszczony, nierówny beton

Cechy produktu:

- Wytrzymała, dwuskładnikowa zaprawa na bazie żywicy epoksydowej
- Bardziej ekonomiczny niż inne produkty Watco Concrex do wypełniania głębokich otworów
- Naprawy od 15 mm do 100 mm w jednej warstwie
- Może być stosowany jako warstwa bazowa pod dowolnym produktem Watco Concrex
- Dostępne wersje: Cold Set i Rapid

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów podczas realizacji Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu **Concrex[®] Głębokie Wypełnienie**.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer : +48 22 462 40 66



Concrex[®] Głębokie Wypełnienie, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Cold Set, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Rapid

Ekonomiczna i szybka naprawa głębszych otworów

1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od wszelkich luźnych materiałów. Użycie szczotki drucianej lub zamiatanie jest zazwyczaj wystarczające. Odtłuszczacz Watco Bio-D może być stosowany do usuwania smaru i oleju.

2 Gruntowanie

Podkład nie jest zwykle wymagany przy wypełnianiu dziur w betonowych posadzkach lub odnawianiu szorstkiego lub uszkodzonego betonu. Podkład samoprzylepny Watco Tack Coat jest zalecany w przypadku stosowania produktów Watco Concrex Głębokie Wypełnienie na gładkich lub wilgotnych powierzchniach.

3 Mieszanie (nosić rękawice ochronne)

Żywica i kruszywo są już wstępnie zmieszane i dostarczane z butelką szarego utwardzacza.

Wstrząsać butelką z utwardzaczem, aż płyn uzyska jednolity szary kolor. Wysypać piasek/żywicę na tacę do mieszania lub deskę. Nie mieszać wewnątrz plastikowego wiaderka. Dokładnie wymieszać kielnią lub dłońmi w rękawiczkach, aż do uzyskania jednolitego szarego koloru. Do mieszania dużych ilości można użyć mieszalnika typu „cretangle” lub podobnego otwartego mieszalnika. Po wymieszaniu zaprawę należy zużyć w ciągu 30-60 minut w zależności od temperatury.

4 Nakładanie

Mocno zatrzeć zaprawę w miejscu naprawy i wykończyć kielnią lub pacą. Aby łatwiej nakładać produkt, należy regularnie przecierać powierzchnię kielni szmatką zwilżoną benzyną lakową. Produkty Watco Concrex Głębokie Wypełnienie są zwykle nakładane na grubość od 15 mm do 100 mm. W przypadku napraw głębszych niż 100 mm nakładać produkty w oddzielnych warstwach i odczekać 5 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

5 Bezpieczeństwo

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

6 Zamawianie

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco GmbH oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę.

Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Concrex[®] Głębokie Wypełnienie, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Cold Set, Concrex[®] Głębokie Wypełnienie Rapid

Ekonomiczna i szybka naprawa głębszych otworów

Specyfikacja

Skład	Mieszanka piasku, granitu i żywicy oraz butelka 500 ml szarego utwardzacza.
Wymagany podkład	Patrz sekcja zatytułowana „Gruntowanie” na stronie 2.
Zastosowania wewnętrzne/ zewnętrzne	Wewnętrzne i zewnętrzne.
Narzędzia do nakładania	Stalowa paca lub kielnia.
Zastosowania	Beton, jastrych piaskowy i cementowy, metal.
Wielkość opakowania	25 kg
Wydajność	25 kg - 0,5 m ² przy grubości 30 mm.
Skurcz (podczas utwardzania)	Nieistotne.
Uszkodzenie przez mróz	Nie
Grubość aplikacji	15 mm - 100 mm.
Czyszczenie narzędzi	Przed utwardzeniem produktu należy użyć benzyny lakowej.
Okres przydatności przy przechowywaniu	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Warunki przechowywania	Pomiędzy 10°C a 30°C. Żywotność. Nie dopuścić do zamrożenia.
Zasadnicze ograniczenia W przypadku zastosowań, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie, prosimy o kontakt.	Nie stosować na mokrych powierzchniach. Watco Tack Coat powinien być stosowany na gładkie lub wilgotne powierzchnie przed nałożeniem produktów Watco Concrex Głębokie Wypełnienie. Nie nakładać warstwy grubszej niż 100 mm - patrz sekcja „Aplikacja”, Produkty Watco Concrex • Głębokie Wypełnienie nie powinny być poddawane działaniu temperatur powyżej 60°C Skurcz (podczas utwardzania) – nieznaczny.

Czas utwardzania

Ruch o niewielkim natężeniu / nakładanie powłoki

Concrex [®] Rapid Głębokie Wypełnienie (w 15 - 20°)	3 godz.
Concrex [®] Głębokie Wypełnienie (w 15 - 20°)	5 - 6 godzin
Concrex [®] Głębokie Wypełnienie Cold Set (w 10°C)	6 - 8 godzin